



フォーム・ガード

剥離剤兼防錆剤（速乾性）

用 途

- 鋼製型枠・樹脂コート型枠

特 徴

- 速乾性です。約30分で乾燥します。
- 約20日～30日間の防錆力があります。
- 速乾性なので滑りません。安全に配筋作業ができます。
- 均一色の美しいコンクリート面となります。

使用方法

- 原液使用です。
- 使用前に容器のまま軽く揺すって攪拌します。
- 塗布前に型枠面の油、汚れ、錆を除去しNK-スプレーヤーで均一に塗布します。
- 塗布前は白っぽい液体ですが、塗布後すぐに透明な被膜となります。
- 打設毎に塗布して下さい。
- 塗布面積 1 ℓ 当たり20～25㎡

注 意

- 塗膜が乾燥するまで雨に当てないで下さい。
- 蓋はいつも閉めて下さい。
- 吸引等しないように換気の良いところで使用して下さい。
- 消防法：危険物第四類第二石油類 火気厳禁
労働安全衛生法：有機則 第二種有機溶剤

荷 姿

- 16ℓ / 缶

