



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

エポキシ系鉄筋用防錆剤

## クリアコートZERO

有機則・特化則非該当品

NETIS登録商品（登録番号：KT-190098-VE）

NEW改良品  
防錆力・付着応力  
アップしました！

国土交通省・新技術情報提供システム

NETIS登録製品

登録番号：KT-190098-VE

鉄筋用防錆剤  
クリアコートZERO

### 用途

鉄筋コンクリートの鉄筋用長期防錆剤（丸鋼・異形鉄筋）

### 特徴

- 速乾性タイプでありながら、労働安全衛生法 有機則・特化則 非該当を実現。
- 鉄筋の表面に透明で硬質な被膜を形成し、長期間錆を防ぎます。
- 速乾性のため乾燥が速いので、作業性が良好です。

無塗布鉄筋に対する最大付着応力度 試験場所：(一財)建材試験センター	97.6%
土木学会基準：JSCE-E 102-2003 エポキシ樹脂塗装鉄筋の品質規格 「最大付着応力度は無塗装鉄筋の85%以上でなければならない」に合格	
防錆期間（目安）	6～12カ月

### 使用方法

- 塗布する表面の汚れ・錆・油分等を掃除してください。
- 本品を別の容器に、使用する分を小分けしてください。
- 刷毛または浸漬でピンホールの無いよう塗布してください。通常は1回塗りで十分です。
- 曲げ加工部分は下地の黒皮が割れていますので2～3回塗布してください。

塗布面積（理論値）

1 L	10～15 m <sup>2</sup>
18 L 缶	D25、L=5mの鉄筋 約450～650本

塗布状況



### 荷姿

18 L 缶、4 L 缶

スプレー缶 420mL（12本／箱または1本単位）

## 注意事項

1. 開封後は必ず栓をして、日陰に保管してください。
2. 本製品は、消防法 危険物第4類第2石油類に該当します。火気に充分ご注意ください。  
使用中（作業中）は換気を良くし、火気厳禁で取り扱ってください。
3. 本品中や塗布後乾燥前の鉄筋に雨などかからないようご注意ください。
4. 他のものは混合しないで下さい。防錆不良等の問題が起きます。
5. 塗布に使用した刷毛等は『クリアコートZEROうすめ液』で洗浄してください。  
※『クリアコートZEROうすめ液』の荷姿は18L缶、4L缶です。

18L 缶



4L 缶



スプレー缶  
420mL  
(12本/箱、1本単位)

## 信越産業株式会社 本社 〒115-0045 東京都北区赤羽 1-52-10 <https://www.shin-etsu.co.jp>

本社営業部	〒336-0964	さいたま市緑区東大門1-5-4	☎048-812-1160	FAX 048-878-2309	E-mail: <a href="mailto:eigyoubu@shin-etsu.co.jp">eigyoubu@shin-etsu.co.jp</a>
北海道支店	〒078-8274	旭川市工業団地4条1-2-3	☎0166-74-4805	FAX 0166-36-4245	E-mail: <a href="mailto:hokkaido@shin-etsu.co.jp">hokkaido@shin-etsu.co.jp</a>
大阪支店	〒576-0016	交野市星田5-17-8(加わらサ 201)	☎072-807-8865	FAX 072-891-4537	E-mail: <a href="mailto:oosaka@shin-etsu.co.jp">oosaka@shin-etsu.co.jp</a>
福井支店	〒911-0848	勝山市鹿谷町保田57-36-2	☎0779-89-2293	FAX 0779-89-1823	E-mail: <a href="mailto:fukui@shin-etsu.co.jp">fukui@shin-etsu.co.jp</a>
広島支店	〒738-0202	廿日市市峠245-84 佐伯工業団地	☎0829-74-1563	FAX 0829-74-3261	E-mail: <a href="mailto:hiroshima@shin-etsu.co.jp">hiroshima@shin-etsu.co.jp</a>
盛岡営業所	〒020-0664	滝沢市鶴飼笹森5-27	☎019-684-4367	FAX 019-684-2157	E-mail: <a href="mailto:morioka@shin-etsu.co.jp">morioka@shin-etsu.co.jp</a>
中部営業所	〒503-0852	大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)	☎0584-73-4270	FAX 0584-81-5084	E-mail: <a href="mailto:chubu@shin-etsu.co.jp">chubu@shin-etsu.co.jp</a>
熊本営業所	〒861-8035	熊本市東区御領 8-8-11	☎096-388-1027	FAX 096-388-1028	E-mail: <a href="mailto:kumamoto@shin-etsu.co.jp">kumamoto@shin-etsu.co.jp</a>